



airo-chemie

A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

H5 0306 NL


Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **ALU - SPRITZFÜLLER**




Eigenschappen:

2-componenten polyester-spuitplamuur met uitstekende vuleigenschappen.
Uitstekend hechtvermogen op, Ssaal, ijzer, aluminium, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.




Toepassingsgebied:

Autoreparatie, reparatiewerkzaamheden van delen van aluminium of gietijzer in de machinebouw, alsmede bij reparaties van met glasvezel versterkt polyester, hout en spaanplaten in de meubelindustrie.




Chemische basis:

Alu- Spritzfüller: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen.
Verharder: Cyclohexanonperoxid




Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en grondig schuren. airo Alu Spritzfüller goed omroeren en 1,7 % harder toevoegen.
Het mengsel blijft ca. 20-25 min. bruikbaar voor verwerking.
Desgewenst verdunnen met airo Polyester-Verdünnung.
Bij aanbrengen met bekerpistolen:




Mondstukgrootte: 1,8 - 2,5 mm
Spuitdruk: 3 - 4 bar
Droogtijd bij kamer-temperatuur: 3 - 4 Stunden
Droogtijd bij 60°C: 30 Minuten



Niet op Washprimer, Washfiller en kunsthars of nitro-combi-grondering verwerken

Let op! Nitro- of acrylverdunner mogen niet gebruikt worden in de polyester spuitplamuur. Beide verdunners kunnen eveneens de oorzaak van hechtingsmoeilijkheden alsmede van blaasjesvorming zijn.



Om te garanderen, dat de laklaag ook onder ongunstige weersomstandigheden niet neigt tot blaasjesvorming, is het noodzakelijk, een isolatielaag aan te brengen. De dikte van deze grondverflaag moet minimaal 35µ bedragen..

CARCOATINGS - www.carcoatings.nl - E. info@carcoatings.nl - T. 06 45963816 - F. 077 8516288



airo-chemie


A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

H5 0306 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **ALU - SPRITZFÜLLE**

**Pot-life:**

Pot-life met ca. 1,7 % verharder 20 - 25 minuten

Mengsel:

100 Gewichts aandelen Alu- Spritzfüller
1,7 Gewichts aandelen verharder

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 15°C!

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Slepen:

P 150 - 240
De plamuur soll droog geslepen worden

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **6 maanden**.