

Product-Informatie

1K-Hechtprimer voor de meeste aan de auto verwerkte kunststoffen:
ABS, EP-Laminaat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR zacht, PVC.

Rendement: 8 - 10 m² / Liter

Kleur	transparent-zilver		
Mengverhouding			
Harder			
Verdunning			
Spuitviscositeit 20° C	12 - 15 s 4 mm DIN		
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen
Lucht / bovenbeker	3 - 4 bar	1,2 - 1,4 mm	1
Airless / Airmix			
Potlife			
Laagdikte / droge film	3 - 5 µm, geen hoge laagdiktes aanbrengen		
Afblaastijd	ca. 10 Min.		
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast
Objecttemp. 20° C	10 Min.		
Objecttemp. 60° C			

Bijzonderheden:

Verwerkingsvoorwaarden: bij +10 °C en tot 75 % relatieve luchtvochtigheid.

opslag: in gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar

Lakopbouw L8 „Kunststof lakwerk“ in acht houden.

Kenmerk	VbF	Gevaarstoffen voorschrift
Mipa 1K-Kunststofprimer	A I	licht ontvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat Xylol en Toluol

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.