



Mipa 2K-Klarlack CA

d 2/1000

Product-Informatie

Blad 1 van 1

Vastestof rijke 2K-MS-blanke lak op basis van hoogwaardige acrylhars met UV-filter en directe hechting op NE-metalen (verzinkt ijzer, edelstaal, hard en zacht aluminium).

Rendement: 6 - 8 m² / l.

Kleur	Kleurloos			
Mengverhouding	5 : 1 naar volume			
Harder	Mipa 2K - Härter MS 10, MS 25 oder MS 40			
Verdunning	Mipa 2K - Verdünnung; toevoeging ca. 10 %			
Spuitviscositeit 20° C	18 - 20 s 4 mm DIN			
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen	
Lucht / bovenbeker	4 - 5 bar	1,4 mm	2	
Airless / Airmix				
Potlife	6 - 8 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm			
Afblaastijd	5 - 10 Min. Tussen de spuitgangen			
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast	montagevast
Objecttemp. 20° C		20 - 30 Min.	6 - 8 h	24 h
Objecttemp. 60° C		5 - 10 Min.	30 - 40 Min.	1 - 2 h

Verwerkings voorwaarden: bij + 10 °C en tot 75 % relatieve luchtvochtigheid.

Aanwijzing:

De rode gloed van het product is na applicatie niet meer zichtbaar.

Mipa 2K-Klarlack CA kan met Mipa Brilliant-Design of Mipa 2K-PUR-Autolack OC gekleurt worden (toevoeging max. 20%).

Kenmerk	VbF	Gevaarstoffn voorschrift
Mipa 2K-Klarlack CA	vervalt	ontvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat Xylol
Mipa 2K-Härter	A II	ontvlambaar, Xi bevat Isocyanaat < 0,1%
Mipa 2K-Verdünnung	A II	ontvlambaar, Xn

Opslag: In gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.