

## Product-Informatie

2K-Klarlack op acrylbasis met glansgraad 10 - 15 % bij een hok van 60°. Gelijkmatische gematteerde oppervlakte. Als bescherm laag voor matte, zijdematte en zijdeglanzende metallic en effectlakken. Voor de verwerking op kunststofdelen, met Mipa 2K-Elastic elastificeren. De glans verhoogd zich hierbij na toevoeging tot max. 70%.

### Mogelijke glansvarianten:

- Zijdemat: - Toevoeging van 5 - 10% Mipa 2K Elastic  
 - 2K-Klarlack matt in MV 3:1 met Mipa 2K-Klarlack glans
- Zijdeglans: - Toevoeging van 15 - 20% Mipa 2K Elastic  
 - 2K-Klarlack matt in MV 2:1 met Mipa 2K-Klarlack glans

Kleur	Kleurloos			
Mengverhouding	2:1 na volume			
Harder	Mipa 2K-Härter MS 10, MS 25 of MS 40			
Verdunning	Mipa 2K-Verdünnung; Toevoeging ca. 10%			
Spuitviscositeit 20° C	18 - 20 s 4 mm DIN			
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen	
Lucht / bovenbeker	4 - 5 bar	1,4 mm	2	
Airless / Airmix				
Potlife	4 - 6 h			
Laagdikte / drogefilm	40 - 50 µm			
Afblaastijd	5 - 10 Min. tussen de spuitgangen			
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast	Montagevast
Objecttemp. 20° C		30 Min.	12 h	24 h
Objecttemp. 60° C		5 Min.	30 Min.	2 h

### Bijzonderheden:

Verwerkingsvoorwaarden: Bij +10°C en tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Belangrijk: De spuitwijze heeft invloed op de glansgraad, daarom moet de laatste spuitgang na een afblaastijd van ca. 5 - 10 Minuten dun en gelijkmatig verwerkt worden.

Kenmerk	VbF	Gevaarstoffenvoorschrift
Mipa 2K-Klarlack matt	vervalt	ontvlambaar
Mipa 2K-MS-Härter	A II	ontvlambaar, Xi bevat Isocyanate < 0,1%
Mipa 2K-Verdünnung	A II	ontvlambaar, Xn

Opslag: In gsloten origineel verpakking minstens 2 jaar houdbaar.

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.