

Productinformatie / Technisch merkblad

		<h3>Multi-Filler 4:1 VOC</h3>	
<p>CARCOATINGS Multi-Filler 4:1 VOC is een zeer hoogvullende, goed schuurbare en eenvoudig te verwerken high-solid 2k primer. Hoge bestendigheid tegenover chemische en mechanische belasting. Hoog rendement. Geschikt voor de geheel en deelreparatie van auto en vrachtwagens. Geschikt als onderlaag voor over watergedragen en conventionele lakken. Voldoet aan de VOC-wetgeving in Europa (VOC < 540 g/l).</p>			
Kleur	Lichtgrijs of Donkergrijs		
Mengverhouding	4:1 na Volume		
Harder	CARCOATINGS Multi-Filler verharder normaal of kort		
Verdunner	0-10% verdunnen met CARCOATINGS Multi verdunner (normaal, kort, lang)		
Spuitviscositeit 20° C	20 - 24 seconden DIN CUP 4mm / 20° C		
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen
HVLP	3,5 – 4,5 bar (binnendruk: 0,7 bar)	1,4 - 1,8 mm	1 - 3 lagen
Potlife	90 - 120 min.		
Laagdikte / drogefilm	100 - 200 µm		
Uitdamptijd	10 - 15 Min.		
Droging / Objecttemp.	20° C	60° C	
	1,5 - 2 uur per laag	30 min.	
<p>Bijzonderheden: Verwerkingsvoorwaarden: bij +10°C en tot 75% relatieve luchtvochtigheid. Kenmerk: CARCOATINGS Multi-Filler. VbF: vervalt. Gevaarstoffenvoorschrift: ontvlambaar. Opslag: In gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.</p>			
<p>Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter constante kwaliteit.</p>			