

Uni Clear 2K blanke lak









Doc. Nr. TI. Uni Clear

Versie: 2012_01

2K snel drogende acrylic clearcoat, als blanke toplaag over basecoat met een zeer goede duurzaamheid en anti-scratch eigenschappen.

2K Uni Clear is een snel drogende, hoogglanzende niet vergelende blanke lak met excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor auto en truck reparatie. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basecoats. Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100 % 2K Uni Clear 50 % 2K Hardener CC25 Normal / CC10 Fast 10 – 15 % 2K verdunner normaal / snel / traag		
	Potlife	ca. 2 – 3 uur		
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C	17 – 20 s		
	Applicatie methode	1,3 – 1,5 mm 2,5 – 3,5 bar		
	Aantal spuitlagen	2; Laagdikte 40 – 60 µm		
	Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min		
	Droogtijd bij 20°C:	<u>Stofdroog</u> 25 – 30 min	<u>Hanteerbaar</u> 6 – 8 uur	<u>Fully cured</u> overnacht
	60°C:	Onmiddellijk	20 min – 25 min	1 uur
	Dekking	10 – 12 m ² /l (50 µm droge laagdikte)		
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/IIIB(e)(850)570		
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.		
	Houdbaarheid	4 jaar		

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.