

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Schnelltrocknender 2K-Polyurethanlack für die hochwertige Möbellackierung (Bad-, Küchen-, Büromöbel). Geeignet zur Spritz- und Giessapplikation.

Charakteristik:	Bindemittelbasis:	Polyurethan-CAB-System
	Festkörper:	28 - 35 Gew.-%
	Lieferviskosität (DIN 53 211):	30 - 35 s 4 mm DIN
	Spez. Gew. (DIN 51 757):	1,00 - 1,20 kg / l
	Glanzgrad (DIN 67 530):	20 - 30% / 60° (seidenmatt)

Eigenschaften :

- Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B
- kurze Trockenzeit
- hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- lösemittelfest
- Temperaturbeständigkeit:
Dauerbelastung: 80 °C; Kurzzeitbelastung: 120 °C
- Haftung (DIN 53 151):
Furnierflächen, Folienflächen, Massivholz: Gt 0 (sehr gut)

Lagerung : im verschlossenen Originalgebände:
mindestens 2 Jahre lagerfähig

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen : Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.

Untergrundvorbehandlung: **Furnierflächen (gebeizt, ungebeizt), Folienflächen, Massivholz:**
Vorschleiff mit P 180 - P 280 und gründlich entstauben.

Auftragsverfahren :	Druck [bar]	Düse [mm]	Spritzgänge	Verdünnung
Luft / Fließbecher	3 - 5	1,3 - 1,5	2 - 4	10 - 15 %
HVLP	2,5 - 3	1,3 - 1,4	2 - 4	10 - 15 %
Giessen	-	-	-	10 - 15 %

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Härter: Mipa H5, H10

Mischungsverhältnis: nach Gewicht: 10 : 1 (Lack : Härter)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Trocknung	staubtrocken	schleifbar	stapelfest	überlackierbar
Objekttemperatur 20 °C	15 - 20 Min.	50 - 60 Min.	2 h	-
Objekttemperatur 60 °C			30 Min.	-
	Die Endhärte wird nach 2 - 3 Tagen (20 °C) erreicht .			
Topfzeit:	24 h			
Theoret. Ergiebigkeit :	8 - 11 m ² / kg (je Schicht)			

Besondere Hinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. Manche Farbtöne können Blei enthalten, deshalb nicht für Gegenstände benutzen, die gelutscht oder gekaut werden können. Besonders UV-beständige Pigmentierungen (z.B. für Fassadenbeschichtung) sind auf Anfrage erhältlich. Farbton vor Verarbeitung prüfen.

Sicherheitsratschläge

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.