



# airo-chemie

A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

F5 1205 NL

## Technisch merkblad - Produktinformatie


Produkt: **METALLIC**



### Eigenschappen:


2K-polyester-plamuur met een grote elasticiteit. Zeer geschikt voor het overplamuren van lasnaden of plamuurwerkzaamheden op onderdelen die onderhevig zijn aan een hoge mate van vibratie. Goed strijkbaar, gemakkelijk schuurbaar.

Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, aluminium, ijzergietsel en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.



### Toepassingsgebied:


Autoreparatie



### Chemische basis:

Metallic: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en aluminium-poeder

Verharder: Benzoylperoxid



### Gebruiksaanwijzing:


De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt. Na verdere 20 minuten verhardingstijd kan de plamuur droog of nat geslepen worden.

Niet op Washprimer, Washfiller en kunsthars of nitro-combi-grondering verwerken.



### Pot-life:

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de polymerisatiereactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden



### Mengsel:

100 Gewichts aandelen Metallic

2 Gewichts aandelen verhardingspasta




### Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!

### Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.



### Slepen:

P 80 - 280

Na verdere 20 minuten verhardingstijd kan de plamuur droog geslepen worden

### Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 6 maanden.

CARCOATINGS - [www.carcoatings.nl](http://www.carcoatings.nl) - E. [info@carcoatings.nl](mailto:info@carcoatings.nl) - T. 06 45963816 - F. 077 8516288